SCHEDA TECNICA PRODOTTO





PRODOTTO VETRONITE LG10

TIPOLOGIA ISOLANTI ELETTRICI

N° SCHEDA 1248

Descrizione: Laminato a base di tessuto di vetro e resina epossidica

Classificazione secondo norme	CEI 15/10 EV DIN 7735 Hgw 2372 NEMA LI - 1 G10	unità di misura	valori medi	prove eseguite secondo norme	condizio- namento
Caratteristiche	Colore	Naturale traslucido			
fisiche	Peso specifico	g/cm³	1,95	CEI	а
	Assorbimento d'acqua mm 3	%	0,4	CEI	b + d
	Classe di isolamento		B (130°C)	CEI	-
	Autoestinguenza			UL 94	
	Resist. alla fiamma (tempo igniz.)	S	121	ASTM D229	=
	Resist. alla fiamma (tempo spegn.)	S	-	ASTM D229	=
	Opacità dei fumi: tossici corrosivi	mg/g	-	CEI 20-37	= "
Caratteristiche	Resistenza a compressione //	N/cm²	20000	CEI	а
meccaniche	Resistenza a flessione ⊥	N/cm ²	30000	CEI	а
	Resistenza a sfaldamento //	N	8000	CEI	a
	Resistenza a trazione	N/cm ²	25000	CEI	a
	Resistenza all'urto	Ncm/cm ²	2000	CEI	а
*	Durezza Rockwell	HRM	100	CEI	а
Caratteristiche	Rigidità dielettrica ⊥ strat.	KV/mm	15	CEI	е
elettriche	Rigidità dielettrica // strat.	KV	30	CEI	е
	Resistività elettrica superficiale	MΩ	10 ³	CEI	d
	Resistività elettrica di volume	MΩ/cm	10 ⁵	CEI	d
	Resistività elettrica tra spine	ΜΩ	10 ⁵	CEI	d
	Costante dielettrica 1 MHz		7	CEI	d
	Tangente angolo di perdita 1 MHz		0,04	CEI	d
	Resistenza alle correnti strisc.	٧	300	IEC 112	а
	Resistenza al traking (2500V)	minuti	-	ASTM D2303	=
	Resistenza all'arco	S		ASTM D495	

I dati riportati sono indicativi in quanto rappresentano valori medi riscontrati in produzione nel controllo di routine.

Condizioni di prova:

a) 48h 15-35°C 45/75 % UR b) 1h 105°C c) 24h 105°C d) 24h 23°C in acqua e) 48h 50°C in acqua

L'utilizzatore deve verificare che il prodotto richiesto sia compatibile con l'uso al quale è destinato.

f) 24h 120°C in olio g) 96h 45°C 95% UR

SCHEDA TECNICA PRODOTTO





PRODOTTO VETRONITE LG10

TIPOLOGIA ISOLANTI ELETTRICI

N° SCHEDA 1248

SPESSORI mm	TOLLERANZE	Descrizione caratteristiche:	
0,5	± 0,13	- Isolante stratificato a base di tessuto di vetro e	
0,8	± 0,20	resina epossidica	
1,0	± 0,20	- Viene utilizzato per pezzi lavorati e tranciati	
1,5	± 0,25		
2,0	± 0,30		
2,5	± 0,30		
3,0	± 0,35	1	
4,0	± 0,40		
5,0	± 0,50	Proprietà particolari:	
6,0	± 0,60	- Basso assorbimento d'acqua - Buone proprietà dielettriche	
8,0	± 0,80		
10,0	± 0,90	- Eccellenti proprietà meccaniche	
12,0	± 1,00		
16,0	± 1,10		
20,0	± 1,20		
25,0	± 1,40		
30,0	± 1,80		
35,0	± 2,00	Consigli d'applicazione:	
	-	- Trasformatori	
-	-	- Separatori	
-	-		
-	3	1	
-	-	1	
-	=	1	
	-	1	
-	-	1	

STOCCAGGIO: in luoghi asciutti, in posizione orizzontale.

È disponibile un servizio di taglio a misura e di lavorazione a disegno con centri di lavoro CNC