

Tubo in PVC a struttura appiattibile con rinforzo in fibra poliestere, resistente all'allungamento, per mandata a pressione di liquidi in genere.



 SUPERFICI LISCE *****

 FLESSIBILITÀ *

 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ***

 TEMPERATURA D'IMPIEGO
-10 °C 60 °C

 RESISTENZA CHIMICA
Tabella PVC

 RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO *

Ø nominale	Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Press. eserc. a 23°	Press. eserc. a 40°	Press. eserc. a 60°	Press. scoppio a 23°	Spess. totale	Peso metro	N° fili x angolo	Res. servizio	Carico rottura a traz.	Lungh. rotolo	Disponibilità
mm	inch	mm	mm	bar	bar	bar	bar	mm	g/m	n° x a°	kg	kg	m	
20		20	23	8.5	7	4	25.5	1.5	135	28x70°	85	230	50/100	A magazzino
25	1	25	28	8.5	7	4	25.5	1.5	155	28x72°	96	260	50/100	A magazzino
30		30	33	8.5	7	4	25.5	1.5	200	28x75°			50/100	Su richiesta
32	1 1/4	32	35	8.5	7	4	25.5	1.5	210	28x75°	127	345	50/100	A magazzino
35		35	38	8.5	7	4	25.5	1.5	220	32x75°	138	375	50/100	A magazzino
38	1 1/2	38	41	8.5	7	4	25.5	1.5	240	32x75°	160	430	50/100	A magazzino
40		40	43	8.5	7	4	25.5	1.5	250	32x75°	160	435	50/100	A magazzino
45	1 3/4	45	48	6.5	5	2.5	19.5	1.5	280	36x78°	180	490	50/100	A magazzino
51	2	51	54	6.5	5	2.5	19.5	1.5	320	36x75°	190	515	50/100	A magazzino
55		55	58	6.5	5	2.5	19.5	1.5	340	36x75°			50/100	Su richiesta
60		60	64	6.5	5	2.5	19.5	2	360	48x75°	350	950	50/100	A magazzino
63	2 1/2	63.5	67.5	6.5	5	2.5	19.5	2	420	48x75°	370	1000	50/100	A magazzino
70		70	74	5.5	4	2	16.5	2	450	48x75°	415	1120	50/100	A magazzino
76	3	76	80	5.5	4	2	16.5	2	520	60x75°	460	1250	50/100	A magazzino
80		80	84	5.5	4	2	16.5	2	580	60x75°	480	1300	50/100	A magazzino
90	3 1/2	90	94	5.5	4	2	16.5	2	660	60x78°	540	1470	50/100	Su richiesta
102	4	102	106	5.5	4	2	16.5	2	720	72x78°	605	1640	50/100	A magazzino
110		110	115	5.5	4	2	16.5	2.5	780	72x78°	1130	1800	50/100	A magazzino
127	5	127	132	3	2	0.5	9	2.5	1130	72x78°	800	2150	50/100	A magazzino
152	6	152	157	3	2	0.5	9	2.5	1350	72x78°	815	2200	50/100	A magazzino
204	8	204	209	2.5	1.5	0.3	7	2.5	2000	120x80°	780	2100	50	A magazzino